

Realizace zateplení proškolenou firmou

- Aplikaci izolace Supafil foukáním provádí **pouze proškolené osoby**
- Součástí dodávky zateplení je:
 - Deklarace zhotovitele
 - Prováděcí protokol foukané izolace Supafil Loft
 - Doložení použitého materiálu (výstrižky z balení)

OSVĚDČENÍ

o absolvování školení:
Správná aplikace foukané izolace z minerální vlny
pro vnitřní a vnější konstrukce.

SUPAFIL

Absolvent
Ing. Č. 0010018
Foukané rálé, s.r.o.
Martin Foukač
Foukač I. 111 11 Foukačův
IČ: xxxxxxxx

V Praze dne 15. července 2018
JH Muller
Applikátor Minerální Knauf INSULATION

Doklad je platný 2 roky ode dne vydání

DEKLARACE ZHOTOVITELE

PROVÁDĚCÍ PROTOKOL FOUKANÉ IZOLACE SUPAFIL LOFT

ZHOTOVITEL
Název a adresa:

Jedno pracovník:

Číslo osvědčení o absolvování školení:

Vydávající osoba:

IZOLAČNÍ VÝROBEK

Obchodní název:

Obchodní název: SUPAFIL LOFT 045

Výška vlny (mm):

Typ izolace: Minerální foukaná izolace z praménkové vlny

Hmotnost: 14,5 kg/m³

Hmotnost balení: 14,5 kg

MÍSTO ZARUČOVÁNÍ (příloha dle ISO 14 004-01)

Adresa:

Typ budovy:

ZARUČOVÁNÍ

Průchod zateplením (m²):

Tužba zateplením (m²):

Tužba po uzavření: Tělo zateplení Supafil Loft - 51 mm, 1% - není ovládnut

Deklarovaný tepelný odpor (m²K/W):

Minimální počet bodů:

Minimální plošná hmotnost (kg/m²):

Průměr povrchů bodů:

Plocha povrchů zateplení (m²):

Typ a množství foukané izolace:

DAŤUM ZABUDOVÁNÍ: KOPÍE PRACOVNÍKA:



Knauf Insulation, spol. s r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika, www.knaufinsulation.cz

Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydavatel dokumentu a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost za případné chyby či jejich důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby, které se v dokumentu vyskytly.

SUPAFIL®

LOFT

FOUKANÁ IZOLACE Z PANENSKÉ MINERÁLNÍ VLNY



challenge.
create.
care.

KNAUFINSULATION

Izolace z panenského vlákna

je ze skelné minerální vlny vyrobené z recyklovaného skla **bez chemického pojiva**, je bílá a neobsahuje žádné škodlivé chemické látky.

Metoda zateplení foukáním

je jedním z moderních způsobů aplikace izolace pomocí výkonného strojního zařízení, které pod **vysokým tlakem rozfouká izolaci** všude tam, kde je třeba, i včetně míst hůře přístupných.



Foukaná izolace je vhodná



- pro aplikaci do vodorovných, šikmých nebo svislých stavebních konstrukcí novostaveb i rekonstrukcí



- ideálně **pro nedostupná nebo těžko dostupná místa** např. k zateplení prostor mezi trámy na půdě nebo vzduchových mezer plochých střech

Vlastnosti

- Součinitel tepelné vodivosti: **0,045 - 0,035 W/mK** (dle nafoukané objemové hmotnosti)
- Třída sesednutí: **S1** (pod 1 %)
- Nehořlavý materiál: **A1**
- Třída zvukové pohltivosti: **A**

Výhody při realizaci



- **RYCHLOST**
zatepleno za pár hodin



- **ÚSPORA**
vyplní celý prostor = bez tepelných mostů



- **ČISTOTA**
při zateplení nevzniká odpad



- **NEHLUČNOST**
zateplení bez rušení obyvatel domu

Výhody po realizaci



- **NESESDÁ**
izolace je lehká (12 kg/m²), nezatěžuje konstrukci



- **ODOLNÁ PROTI VLHKU**
izolace je nenasákavá



- **NEHOŘLAVÁ**
třída reakce na oheň A1



- **100% RECYKLOVATELNÁ**
ekologický a zdravotně nezávadný materiál

SUPAFIL®
LOFT

**TO PRAVÉ ŘEŠENÍ
PRO VAŠI STAVBU**